



## CRISOL COLOR S.L.

Autovía Girona a Banyoles, Km. 10,8  
17843 Palol de Revardit (Girona)  
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42  
e-mail: crisolcolor@totcolor.es  
www.eurocampi.es



crisol color, s.l.

Marca: Euro Campi  
Fecha: 10.01.2012  
Versión: 1ª  
Páginas: 1 de 1

# Ficha Técnica

## Euroestuk®

### Revestimiento mate al agua 100% acrílico.

#### Descripción del producto

**Euroestuk®** es revestimiento especialmente indicado para la protección y decoración de superficies exteriores de hormigón, prefabricados y fibrocemento en fachadas, naves industriales, etc...

#### Propiedades

- Producto al agua
- Emulsión acrílica pura
- Cumple la norma INCE de impermeabilidad
- Transpirable al vapor
- Elevada cubrición
- Buena resistencia a los agentes atmosféricos
- Colores estables a la luz e intemperie
- Funguicida y algicida

#### Aplicación

Método:: Rodillo, brocha, pistola sin aire "Airless".  
Dilución: 5-10% según soporte o sistema de aplicación  
Diluyente - limpieza: Agua  
Intervalo de repintado: Mínimo: 4 a 6 horas a 20°C  
Máximo: no tiene  
Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a 5°C y humedad relativa inferior al 80%.

#### Consumo

De 5 a 7 m<sup>2</sup>/Lts. y capa.

#### Presentación y suministro

**Euroestuk®** se suministra en envases de plástico con capacidad de: 15 Lts, y 4 Lts.  
**Euroestuk®** se presenta en color: Blanco

#### OBSERVACIONES

Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con desincrustantes. Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.

#### Datos Técnicos:

Aspecto: Mate  
Volumen en sólidos: 42 +/- 2%  
Peso específico: 1,550 +/- 0,020 Kilos / Litro  
Secado al tacto: 1 horas a 20° C y 60% humedad relativa  
Labavilidad: > 5.000 ciclos según norma UNE 48.284  
Punto inflamación: Ininflamable  
COV's: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría a): 2 g/l (30 g/l máximo a partir 01.01.2010).

#### Preparación de superficies

El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales. Nivelar irregularidades y desperfectos con masilla standard en polvo.

Sellado: Aplicar una capa de **Impercam-105®** dejar secar de 2 a 4 horas a 20° C.  
Acabado: Aplicar dos capas de **Euroestuk®** dejar secar 4 horas entre capas.

#### Seguridad

Producto al agua, no requiere instrucciones especiales para su aplicación. Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas indicaciones debe ser observadas. Además, deben seguirse las exigencias de la legislación nacional o local. La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.