CRISOL COLOR S.L.
Autovia Girona a Banyoles, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona)
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42
e-mail: crisolcolor@totcolor.es
www.eurocampi.es

Marca: Euro Campi
Fecha: 10.01.2012
Versión: 1ª
Páginas: 1 de 1

Ficha Técnica

Impercam-150®

Fijador y endurecedor para fachadas basado en resinas acrílicas en disolventes orgánicos.

Descripción del producto

Restaurador y vitrificador de fachadas de piedra natural y ladrillo.

Fijador y endurecedor de soportes en mal estado en paredes y muros exteriores o interiores de hormigón, prefabricados, yeso, cal o pinturas al cemento.

Propiedades

Producto al disolvente.
Buena penetración por capilaridad en todo tipo de soportes porosos.
Impermeable al agua.
Gran adherencia.
Buena resistencia a la intemperie.
Puede repintarse con cualquier pintura al agua o al disolvente siempre que no forme película con poro cerrado sobre la superficie.

Aplicación

Método: Rodillo, brocha, pistola
Dilución: 0 – 30% según soporte
Diluyente y limpieza: Disolvente Clorocaucho
Espesor: Prácticamente no forma película
Intervalo de repintado: Mínimo: 2 horas a 20º C. Máximo: no tiene
Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a + 5º C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de a superficie debe encontrase por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Consumo

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede calcular u rendimiento aproximado de 100 – 200 gr./m² de Impercam-150®

Presentación y suministro

Impercam-150® se suministra en bidones de 25 Kg, 5kg y 1kg. Los envases debe almacenarse en lugar seco y fresco durante no más de 12 meses, Proteger material contra la humedad y el efecto directo del Sol. La temperatura d almacenaje deberá estar entre 5ºC y 25ºC. El producto deberá permanecer en envase original con el nombre del fabricante, la designación del producto, número de producción y las etiquetas.

Datos Técnicos

PROPIEDADES	RESULTADOS	MÉTODO DE PRUEBA
Aspecto	Brillante	
Color	Incoloro	ASTM D 412
Sólidos en Volumen	20 +/- 2%	
Tiempo de secado	4 – 6 horas	Entre (20 – 25ºC)
Temperatura mínima de aplicación	> 5ºC	
Peso específico	0,900 +/- 0,020 Kilos / Litro	
Lavabilidad	> 500 ciclos	UNE 48.284
COV´s	Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría h): 720,3 g/l (750 g/l máximo a partir 01.01.2007).	

Medidas de seguridad

Ver la información facilitada por el fabricante. Estudiar la ficha de seguridad.

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.