



CRISOL COLOR S.L.

Autovia Girona a Banyoles, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona)
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42
e-mail: crisolcolor@totcolor.es
www.eurocampi.es



Marca: Euro Campi
Fecha: 10.01.2012
Versión: 1ª
Páginas: 1 de 2

Ficha Técnica

Pavicam-303®

Imprimación epoxi aducto sin disolvente 100% sólidos bicomponente.

Descripción del producto

Pavicam-303® es una imprimación transparente epoxi aducto sin disolvente 100% sólidos disolvente de dos componentes. Para el sellado y consolidación de superficies horizontales y verticales interiores o exteriores de hormigón en pavimentos, hormigón estructural, paredes, pilares, etc.
En aparcamientos, puentes, muros prefabricados, exteriores de depósitos, etc.

Propiedades

- Producto sin disolvente.
- Penetra por capilaridad.
- Puede aplicarse en hormigones con un nivel alto de humedad.
- Incrementa y mejora las resistencias mecánicas del hormigón
- Reduce la humedades por capilaridad
- Capa base para sistemas epoxi – poliuretano.

Aplicación

Catalizador: **Pavicam-303®**
Relación mezcla: 1,5 a 1 en volumen
Vida de la mezcla: 2 horas a 20°C
Método: Rodillo, brocha
Dilución: 0 -5%
Limpieza: Disolvente epoxi
Intervalo de repintado: Mínimo: 24 horas a 20°C
Máximo: 30 días a 20°C
Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a + 10°C y humedad relativa inferior al 80%.
La temperatura de la pintura y de la superficie deben encontrarse por encima de este límite

Consumo

De 8 a 10 m2/Lts. y capa.

Presentación y suministro

Pavicam-303® se suministra en envases metálicos de 10 y 4 Kg.
Pavicam-303® se presenta en color: Transparente

OBSERVACIONES

- Mezclar los dos componentes mediante agitador de bajas revoluciones.
- Para el tratamiento de pavimentos que no sean de hormigón, consultar a nuestro Departamento Técnico.
- Puede utilizarse como sellador para fibrocemento o fibroasbesto aplicado a saturación sobre las dos caras de la plancha. Para la exposición exterior es recomendable aplicar una membrana impermeabilizante adicional.
- Preservar el envase de las heladas y de la exposición directa al sol.

Datos Técnicos:

Aspecto: Brillante
Color: Incoloro
Volumen sólidos: 100%
Diluyente: Disolvente Epoxi
Peso específico: 1,140 +/- 0,020 Kilos / Litro
Secado al tacto: 3 horas a 20° C y 60% humedad relativa
Punto inflamación: 26° C
COV's: Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría j): 406,7 g/l (500 g/l máximo a partir 01.01.2010).



CRISOL COLOR S.L.

Autovia Girona a Banyoles, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona)
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42
e-mail: crisolcolor@totcolor.es
www.eurocampi.es



Marca: Euro Campi
Fecha: 10.01.2012
Versión: 1ª
Páginas: 2 de 2

Ficha Técnica

Pavicam-303®

Preparación de superficies

PAVIMENTOS NUEVOS DE HORMIGÓN:

Eliminar lechada de fraguado, eflorescencias y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos.

Sellado: Aplicar una capa de **Pavicam-303®** dejar secar 24 horas a 20° C.

Acabado: Continuar con el sistema recomendado.

RESTAURACIÓN Y MANTENIMIENTO:

Si el producto aplicado se encuentra en mal estado, eliminar completamente mediante procedimientos mecánicos o manuales. Sanear grietas, coqueras, etc. Hasta encontrar soporte firme. Impregnar las zonas saneadas con **Pavicam-303®** aplicada con brocha de pelo abundante hasta saturación. En fresco, rellenar con un mortero preparado con **Pavicam-330®** mezclado con sílice fina o gruesa según irregularidad. Dejar secar 6 – 8 horas a 20° C.

Sellado: Aplicar una capa de **Pavicam-303®** dejar secar 24 horas a 20° C.

Acabado: Continuar con el sistema recomendado.

Medidas de seguridad

Ver la información facilitada por el fabricante. Estudiar la ficha de seguridad.

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.