



CRISOL COLOR S.L.

Autovia Girona a Banyoles, Km. 10,8
17843 Palol de Revardit (Girona)
T. +34 972 59 69 20 - F. +34 972 17 13 42
e-mail: crisolcolor@totcolor.es
www.eurocampi.es



Marca: Euro Campi
Fecha: 10.01.2012
Versión: 1ª
Páginas: 1 de 1

Ficha Técnica

Pavicam-600®

Pintura acrílica con disolvente de acabado satinado

Descripción del producto

Pavicam-600® es una pintura protectora y decorativa para suelos exteriores o interiores de hormigón o asfalto en naves, terrazas, almacenes, aparcamientos, almacenes, talleres, etc.

Aplicación

Método: Brocha, rodillo o Pistola airless
Dilución: 5 – 15% según soporte o sistema de aplicación
Diluyente y limpieza: Disolvente Clorocaucho
Intervalo de repintado: Mínimo: 6 horas a 20° C. Máximo: no tiene
Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a + 5° C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este

Propiedades

- Fácil aplicación
- Buena resistencia al exterior
- Impermeable al agua
- Transpirable al vapor de agua
- Buena retención de brillo y color
- Resiste derrames de aceites minerales, combustibles, gasolinas, etc.
- Rápida puesta en servicio

Rendimiento

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede calcular un rendimiento aproximado de 8 -10 m²/Kg. de **Pavicam-600®**

Presentación y suministro

Pavicam-600® se suministra en envases metálicos de 5, 20 Kg,

Pavicam-600® se presenta en color: Blanco, Rojo, Gris, Verde

Datos Técnicos		
PROPIEDADES	RESULTADOS	MÉTODO DE PRUEBA
Sólidos en peso	28,5 +/- 2%	
Peso específico:	1,310 +/- 0,020 Kilos / Litro	
Secado al tacto:	1 hora a 20° C y 60% humedad relativa	
Punto inflamación:	Ininflamable	
COV's Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría h): 720,3 g/l (750 g/l máximo a partir 01.01.2007).		

Observaciones

El producto puede aplicarse sobre una gran variedad de soportes. Se recomienda para soportes que no sean de hormigón, consultar al departamento Técnico.

En soportes viejos, pulverulentos o con erosión superficial, aplicar una o dos capas de CosmoFix-150 diluido un 15 – 25% con Disolvente De Clorocaucho

El producto puede aplicarse sobre soportes con ligera humedad residual, no aplicar sobre pavimentos mojados o que tengan algún defecto en el aislamiento. Si se desea un acabado rugoso con propiedades antideslizantes, espolvorear a la primera capa recién aplicada sílice fina o sílice gruesa

Almacenar el producto en lugares frescos y secos. Evitar la exposición directa del envase al sol.

Medidas de seguridad

Ver la información facilitada por el fabricante. Estudiar la ficha de seguridad.

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.